

БЕЛЫЙ ГРУНТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

BW775.77.1000



Прочтите
техническое
описание



Размешать



Нанести
распылением



Беречь от
замерзания

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BW775.77 — белый базовый грунт на водной основе, используемый для внутренних работ по дереву.

ОСОБЕННОСТИ

- Устойчив к поднятию волокон
- Высокая укрывистость
- Отличная шлифуемость
- Хорошее выравнивание
- Не содержит тяжёлых металлов
- Безопасно для здоровья человека и окружающей среды
- Однородный внешний вид плёнки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Это однокомпонентное базовое покрытие на водной основе, используемое для покрытия поверхностей МДФ при внутренней окраске.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Водный
Вязкость (25°C, KU)	: 105 – 110
Удельная плотность (кг/л)	: 1,36 ± 2
Сухой остаток (% по весу)	: 60 ± 1
pH-значение	: 8 – 8,5
Расход* (м²/л)	: 9 - 12

* При толщине сухой пленки 30-35 мкм

Рекомендуемое количество нанесения (г/м²)	: 120 – 160 (на один слой)
--	-------------------------------

*Зависит от свойств окрашиваемой поверхности,
метода и условий нанесения.*

Время сушки (одного слоя 120 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли	: 25 - 30 мин
На отлип	: 45 – 60 мин
До складирования (500кг/м2)	: 4 - 8 часов

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Цвет	Код цвета
Белый	1000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть очищена от пыли; удалите всю грязь (пыль, воск и т. д.). Средства на водной основе могут приподнять волокна древесины. Чтобы минимизировать их, основание следует отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 240–280.

НАНЕСЕНИЕ

Рекомендуется наносить 1–3 слоя. Выдерживайте интервал между слоями 1–2 часа. При необходимости можно разбавить материал водой от 1–5% в зависимости от используемого оборудования, но для достижения наилучшего результата рекомендуется выбрать правильные параметры распыления (безвоздушное распыление, комбинированное распыление, размер сопла, давление и т. д.). Время высыхания увеличивается при низкой температуре/высокой относительной влажности. Поэтому сушку следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях.

Внимание: Чтобы уменьшить подъём волокон на МДФ, для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать небольшое количество материала при нанесении первого слоя базового покрытия.

(Рекомендуемая плотность первого слоя: 120 г/м², второго слоя: 160 г/м²)

Оборудование для нанесения

Краскопульт

Безвоздушное распыление

Комбинированное распыление Airmix

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотно закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 18 месяцев. Температура хранения должна быть между 5°C и 35°C градусами.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Рабочая зона должна быть хорошо проветриваемой.

ВНИМАНИЕ

Во время нанесения и сушки температура продукта, покрытия, окружающей среды и подложки не должна опускаться ниже 15°C при относительной влажности воздуха не ниже 45-65%. Низкая температура, высокая влажность воздуха, плохая вентиляция помещения увеличит время сушки и может негативно повлиять на результат работы покрытия. Оборудование для нанесения должны быть очищены водой, а остатки покрытия (промывочная вода, вода из покрасочных камер и использованные покрытия) должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. Никогда не сливайте остатки непосредственно в канализацию. Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Грунт

Упаковка : **BW775.77**

15 кг