



Прочтите
техническое
описание

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

VL292.77 — прозрачный, эластичный и двухкомпонентный полиуретановый барьер, разработанный для изоляции маслянистых пород деревьев.

ОСОБЕННОСТИ

- Можно покрывать ненасыщенным полиэфирным базовым покрытием
- Отличная адгезия
- Барьерный эффект для смолистой древесины

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Особенно подходит для шпона или массива древесины с высоким содержанием маслянистых веществ (палисандр, тик и т. д.). Не рекомендуется использовать для отделки поверхностей, используемых на улице.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Вязкость

1 Компонент (25°C, KU)	: 12 ± 2"
1+2 Компонент (25°C, KU)	: 12 ± 2"

Удельный вес (кг/л)

1 Компонент	: 0,880 ± 0,03
2 Компонент	: 0,990 ± 0,03

Сухой остаток (% по весу)

1 Компонент	: 9 ± 2
2 Компонент	: 30 ± 2

Расход* (м²/л)

* Толщина сухой пленки 30-35 мкм

Рекомендуемое нанесение, вес (г/м²)

Зависит от способа нанесения, сезонных условий и свойств поверхности.

Время высыхания (20°C, 45-65% отн. вл., 100 г/м² при нанесении в один слой)

От пыли	: 12 мин
На отлип	: 69 мин

ОПЦИИ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
Барьерный лак	VL292.77
Цвет	Код цвета
Прозрачный	0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть очищена от пыли, загрязнений (пыль, воск и т. д.), отшлифована наждачной бумагой зернистостью 180-220. При необходимости поверхность можно окрасить красителем для дерева GencTex, Genc Fulltex или GencTex.

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	Код	По весу (%)	По объему (%)
Барьерный грунт	VL292.77	20	23
ПУ Отвердитель	HP292.00	100	100
ПУ Разбавитель	TN200.00	50-70	59-82

Перед использованием тщательно перемешать и проверить однородность.

Жизнеспособность, ч (20°C) : 8

* При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость нанесения составляет 13-16".

НАНЕСЕНИЕ

Наносить максимум в 3 слоя. Можно покрывать ПЭ или ПУ базовыми покрытиями. Достаточно максимум 1 час для нанесения без шлифовки. Подождите минимум 2 часа для нанесения следующего слоя.

Оборудование для нанесения

Краскопульт

*Обратитесь за технической поддержкой по вопросам применения лаконоливного станка.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла. Закрывайте все контейнеры после использования. Срок годности составляет 1 год при соблюдении указанных условий хранения.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полную информацию по охране труда и технике безопасности см. в Паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо надевать соответствующие защитные средства (очки, перчатки и маску и т. д.)

В рабочей среде необходимо обеспечить хорошую вентиляцию

Он огнеопасен. Не курить во время использования и следует применять вдали от устройств, которые вызывают нагревание, возгорание и искрение

ВАЖНО

Продукты рекомендуется использовать при температуре 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65% во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличат время высыхания, а также могут отрицательно повлиять на эксплуатационные характеристики продукта.

Оборудование для нанесения следует очищать целлюлозным разбавителем после нанесения.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Упаковка	: VL292.77	HP292.00
	2,4 кг	12 кг

