

АКРИЛОВЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК

VA305.XX.0000



Прочтите
техническое
описание



Размешать

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

VA305.XX — матовая серия двухкомпонентного лака
ОСОБЕННОСТИ

- Высокий результат на поверхностях с открытыми
- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется для производства мебели и отделочных
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Акриловый
Вязкость	
1.компонент (20°C, DIN4)	: 30 – 45 "
Удельная плотность (кг/л)	
1.компонент	: 0,93 ± 0,03
2.компонент	: 0,93 ± 0,03
Сухой остаток (% масс)	
1.компонент	: 22 ± 2
2.компонент	: 35 ± 2
Рекомендуемое количество	: 100 - 130
<i>Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения</i>	
Время ускоренной сушки (одного слоя 100 г/м², при 20°C, относительной влажности воздуха 45-Flash off	: 20 мин, 20°C
В печи	: 50 мин, 30-50°C
Охлаждение	: 15 мин, 20°C
Время сушки (одного слоя 100 г/м², при 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)	
От пыли	: 25 -30 мин
На отлип	: 40 – 50 мин
До склада (500 кг/м2)	: 1 - 3 ч

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Продукт	Код
Глубоко матовый акриловый лак	VA305.05
Матовый акриловый лак	VA305.10
Матовый акриловый лак	VA305.15
Специально матовый акриловый	VA305.25
Цвет	Код цвета
Прозрачный	0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, воска и т. д. BA104.77 и BA105.77 оба подходят для окрасочных систем, имеющих устойчивость к пожелтению. Его также можно наносить на отшлифованные поверхности покрытые полиэфирными, полиуретановыми или УФ грунтами GENC.

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
АК лак матовой серии	VA305.XX	100	100
АК отвердитель	HA190.00	10	10
АК разбавитель	TA550.00	20 - 30	20 - 30

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

Жизнеспособность, ч (20°C) : 8 мин

** При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C).*

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Разбавитель – TA500: Рекомендуется для замедления высыхания и может использоваться летом.

Отвердитель - HA300 может использоваться как альтернативный отвердитель.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт рекомендуется наносить в 1 или 2 слоя. Время сушки между слоями – 15-20 минут. Для получения однородного матового вида лак перед применением следует тщательно перемешать.

Оборудование для нанесения

Краскопульт

Airmix распыление

**Обратитесь в службу технической поддержки по вопросам нанесения покрытия лаконоливом.*

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла.

Закрывайте контейнеры после использования.

Срок годности при хранении в указанных условиях составляет 1 год.

АКРИЛОВЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК

VA305.XX.0000

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 10-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза	: Лак	
Упаковка	: <u>VA305.XX</u>	<u>HA190.00</u>
	25 л	2,5 л