

ТОНИРУЮЩИЕ ПАСТЫ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

PP600.00.XXXX



Прочтите
техническое
описание



Размешать

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Серия продуктов **PP600.00** представляет собой пигментированные пасты для тонирующих систем на основе растворителей.

ОСОБЕННОСТИ

- **Полный цветовой спектр**
- **Высокая интенсивность цвета**
- **Совместим с полиуретановыми и целлюлозными базовыми сериями**
- **Обеспечивает высокую повторяемость цветопередачи**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

PP600 используются для смешивания и окрашивания полиуретановых (CP5XX) и целлюлозных (CN500.XX) преобразователей.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Удельная плотность (25°C кг/л)	: 1,008 - 2,145 (в зависимости от цвета)
Сухой остаток (% по весу)	: 6 - 63,18 (в зависимости от цвета)

ЦВЕТ

Цвет	Код цвета
Белый	0001
Лимонно-желтый	0002
Красный	0003
Бордовый	0004
Синий	0005
Зеленый	0006
Красный оксид	0007
Желтый оксид	0008
Черный	0009
Светло-красный	0010
Оранжевый	0011
Темно-желтый	0012
Фиолетовый	0013
Розовый	0014
Желтый	0015
Темно-синий	0016
Лососевый	0017
Глубокий синий	0018

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ СИСТЕМ ТОНИРОВАНИЯ

Код базы	Расшифровка базы	Соотношение пасты и смеси
CP535.00.1000	ПУ белая глянцевая база	макс 5%
CP535.00.0000	ПУ прозрачная глянцевая база	30%
CP558.XX.1000	ПУ белая матовая база	макс 5%
CP558.XX.0000	ПУ прозрачная матовая база	25%
CP585.00.1000	ПУ белая глянцевая база	макс 5%
CP585.00.0000	ПУ прозрачная глянцевая база	20%
CP585.XX.1000	ПУ белая матовая база	макс 5%
CP585.XX.0000	ПУ прозрачная матовая база	15%
CN500.00.0000	НЦ прозрачная глянцевая база	20%
CN500.15.0000	НЦ прозрачная матовая база	15%

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.

Закрывать все контейнеры после использования.

Срок годности составляет 1 год при соблюдении указанных условий хранения.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 10-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65% во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличат время высыхания, а также могут отрицательно повлиять на эксплуатационные характеристики продукта. Соотношения смешивания базовых тонирующих паст должны быть приняты во внимание. Во время нанесения необходимо учитывать температуру окружающей среды, влажность, время ожидания между слоями, количество нанесения, количество трех рекомендуемых разбавителей и само нанесение, чтобы соответствовать условиям технической спецификации. Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полную информацию о безопасности и охране труда смотрите в паспорте безопасности.

При использовании этих продуктов необходимо надевать перчатки и подходящие средства защиты.

В рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция. Оно огнеопасно и воспламеняемо. Не курить во время использования и следует применять вдали от источников тепла, огня и искр.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Упаковка	: PP600.00.XXXX	PP601.00.009
	3 л	3 кг

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.

Дата пуб. : 12/2017
Версия № : 00

www.gencboya.com.tr