

ЧЕРНАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ

BE501.00.9103

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BE501.00.9103 – трехкомпонентная черная полиэфирная глянцевая эмаль.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая плотность пленки
- Максимальный блеск и глянец

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для отделки интерьерной мебели, для защиты обработанной поверхности на всех типах деревянных поверхностей, таких как массив и шпон, для получения гладкой поверхности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта : Полиэфирный

Вязкость

1.компонент (20°C, DIN4) : 60 -70 "

Удельная плотность (кг/л) : 1,08 ± 0,02

Сухой остаток (% масс)

1.компонент : 62,5 – 64,5

Время желирования (20°C) : 20 – 30 мин

Рекомендуемое количество : 150 - 200

нанесения (г/м²) (на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки (одного слоя 100 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли : 1 ч

На отлип : 2 ч

До склада (500 кг/м2) : 16 ч

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Продукт **Код продукта**

Полиэфирная глянцевая эмаль BE501.00

Цвет **Код цвета**

Черный 9103

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность, загрунтованную полиэфирным грунтом, отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 220-400; затем обеспылить поверхность.

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Глянцевая полиэфирная эмаль	BE501.00	100	100
Полиэфирный отвердитель	HE400.00	2,5	2,5
Полиэфирный ускоритель	VH501.00	2,5	3
Экстра нитроцеллюлозный разбавитель	TN200.00	15-20	20-25

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

** При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 20-25 " (DIN4, 20°C).*

НАНЕСЕНИЕ

Наносится на полиэфирный грунт. Рекомендуется наносить в один слой. В зависимости от диаметра сопла, используемой при нанесении, разбавляется нитроцеллюлозным растворителем (15–20% по весу). Полировка не рекомендуется.

Оборудование для нанесения

Краскопульт

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла и солнечного света.

Плотно закрывайте банки с материалом после их использования.

Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 6 месяцев.



Прочтите
техническое
описание



Размешать



Нанести
распылением

ЧЕРНАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ

BE501.00.9103

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 10-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза	: Эмаль	
Упаковка	: BE501.00	HE400.00
	10 кг	0,225 кг