

СНИМАЮЩЕЕСЯ ПОКРЫТИЕ

VW500.00.XXXX

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

VW500.00 - покрытие снимающееся на водной основе, которая используется для защиты поверхностей. Снимающиеся покрытия разработаны для защиты всех видов гладких поверхностей от внешних повреждений (истирания, покраски, царапин, УФ-излучения, дождя, грязи).

ОСОБЕННОСТИ

- Гладкая защита поверхности

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для использования на окрашенном или неокрашенном металле, дереве, стекле и многих пластиковых поверхностях. После нанесения образует на поверхности защитную пленку с очень эластичной, прочной и высокими механическими свойствами. Его можно использовать на автомобильных дисках, всех видах окрашенных неокрашенных поверхностей, поверхностей ванных комнат и кухонь.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Водный
Вязкость (25°C, KU)	: 59 - 69
Удельная плотность (кг/л)	: 1,00 - 1,10
Сухой остаток (% масс)	: 38 - 40
pH	: 9 - 10
Рекомендуемое количество нанесения (г/м²)	: 140 - 200 (на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время форсированной сушки (одного слоя 160 г/м², при 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

Форсированная сушка : 20 мин, 40°C

Время сушки (одного слоя 160 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли : 60 мин

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Цвет	Код цвета
Прозрачный	0000
Синий	5166

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Уровень влажности древесины должен быть между 12-14%. На окрашиваемой поверхности не должно быть шлифовальной пыли, масел, воска и других загрязнений.

НАНЕСЕНИЕ

Низкие температуры и/или высокая относительная влажность увеличивают время высыхания. Поток воздуха сократит время высыхания. При необходимости его можно разбавить водой. Для достижения наилучших результатов необходимо использовать правильное оборудование. Рекомендуемая толщина сухой пленки может составлять от 60 до 150 микрон. Толщина может варьироваться в зависимости от степени защиты и метода нанесения. Если наносимая поверхность повреждена, поцарапана или порвана, можно покрывать поврежденную часть повторно. В зависимости от спроса, область может быть сокращена и повторно покрыта.

Оборудование для нанесения

Окунание
Пистолет-распылитель
Безвоздушное распыление

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотнo закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 1 год.



Прочтите
техническое
описание



Размешать



Нанести
распылением



Беречь от
замерзания

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.
При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).
Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

ВНИМАНИЕ

Во время нанесения, температура продукта, покрытия, окружающей среды и подложки не должна опускаться ниже 15°C. В противном случае эксплуатационные характеристики покрытия снизятся.
Оборудование для нанесения должны быть очищены водой, а остатки покрытия (промывочная вода, вода из покрасочных камер и использованные покрытия) должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. Никогда не сливайте остатки непосредственно в канализацию.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Покрытие