

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БЕЛЫЙ ГРУНТ

BP110.77.1000



Прочтите
техническое
описание



Размешать

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BP110.77 – двухкомпонентный грунт на основе полиуретана для белого фона.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая устойчивость к растрескиванию
- Высокая эластичность
- Высокая заполняющая способность и более объемный внешний вид
- Отличная укрывистость
- Отличная адгезия
- Быстрое высыхание
- Легкая шлифовка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полиуретановая грунтовочная система используется для получения однородной поверхности перед нанесением верхнего слоя на деревянные поверхности и поверхности из МДФ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Продукт	: Полиуретан
Вязкость (20°C, DIN6)	
1. Компонент (25°C, KU)	: 95 - 100
Удельная плотность (кг/л)	
1. Компонент	: 1,56 ± 0,03
2. Компонент	: 0,96 ± 0,03
Сухой остаток (% по весу)	
1. Компонент	: 77,5 ± 2
2. Компонент	: 21 ± 2
Рекомендуемое количество нанесения (г/м²)	: 70 – 80 (каждый слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки (одного слоя 80 г/м², при 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли	: 5 - 10 мин
На отлип	: 10 – 15 мин
До шлифовки	: 20 - 25 мин

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Цвет	Код цвета
Белый	1000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 180-220. Поверхность должна быть очищена от пыли загрязнений (пыль, воск и т.д.).

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
ПУ грунт	BP110.77	100	100
ПУ отвердитель	HP110.00	25	40
ПУ разбавитель	TP100.00	20-25	35-45

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

** При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 30-35 " (DIN4, 20°C).*

Жизнеспособность, ч (20°C) : 3

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ (20°C, 45-65% относ. влажность)

Разбавитель TN 200: Рекомендуется для применения в зимние месяцы.

НАНЕСЕНИЕ

Наносится тонким слоем распылителем после завершения цикла сушки и после 1-2 часов шлифовки грунтовки, подготовленной для нанесения финишного покрытия. Грунт BP110.77, приготовленный в соответствии с указанными выше пропорциями смешивания и разбавленная. После окончательного высыхания до липкости шлифуется абразивом № 800. В зависимости от температуры воздуха, через 40-50 минут можно наносить финишное покрытие.

Оборудование для нанесения

Краскопульт

Распыление Airmix

** Обратитесь в службу технической поддержки по вопросам нанесения покрытия лаконоливом.*

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотно закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности составляет 1 год при хранении в определенных условиях.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БЕЛЫЙ ГРУНТ

BP110.77.1000

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

ВНИМАНИЕ

Изделия рекомендуется использовать при температуре поверхности, продукта и окружающей среды 10-32°C. Относительная влажность воздуха во время нанесения и высыхания должна составлять 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно сказаться на эксплуатационных характеристиках продукта.

Не превышайте рекомендованную норму расхода и никогда не заменяйте рекомендованный отвердитель

Несмотря на то, что такая гибкость подходит для наиболее распространенных промышленных применений, она может оказаться неспособной компенсировать чрезмерно большие перемещения основания. Мы рекомендуем еще раз проверить пригодность всей системы окраски, особенно в случае мягкой фанеры и древесноволокнистых плит низкой плотности.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза	: Грунт	
Упаковка	: BP110.77	HP110.00
	12 кг	3 кг