

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА

BE400.76.XXX



Прочтите
техническое
описание



Размешать

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BE400.76 - является полужесткой шпатлевкой на основе ненасыщенной полиэфирной смолы, обладающей превосходной адгезией, формирующими и шлифовальными свойствами.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая степень заполнения
- Высокая укрывистость
- Горизонтальное и вертикальное нанесение
- Легко наносится
- Легкая шлифуемость
- Быстрая сушка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Она разработана для заполнения глубоких отверстий и царапин, содержит ненасыщенную полиэфирную смолу. Ее основное применение – заполнитель для использования в авторемонтной и мебельной промышленности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Полиэфирный
Время сушки (20°C, относительная влажность 45-65%)	
До шлифования	: 30 - 45 мин

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Цвет	Код цвета
Желтый	0000
Белый	1000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой и свободной от грязи (пыли, воска и т.д.) и отшлифована шлифовальными материалами с зернистостью 180-220.

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	по весу (%)
Полиэфирная шпатлевка	100
Отвердитель полиэфирной шпаклевки	1 - 3
Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.	

Время жизни рабочей смеси (20°C) : 4 – 6 мин

НАНЕСЕНИЕ

При комнатной температуре продукт смешивается с отвердителем (перекись бензоила) в соотношении 100 масс частей к 1-3 масс частей. Приготовленную смесь следует нанести в короткие сроки. Шпаклевка наносится шпателем вручную. Нанесение грунта можно производить через 1 час после нанесения шпаклевки. Время сушки до нанесения финишного покрытия не менее 16 часов. В качестве верхнего покрытия можно использовать целлюлозные или полиуретановые продукты Genc.

Оборудование для нанесения

Шпатель для шпаклевки

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от прямых солнечных лучей.

Плотно закрывайте банки с материалом после их использования.

Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 1 год.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом.

При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия. Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Шпатлевка

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА

BE400.76.XXX

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применения продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.

Дата пуб. : 10/2019
Версия № : 00

www.gencboya.com.tr