

ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ЭМАЛЬ

BN100.00.XXXX

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BN100.00 - глянцевая быстросохнущая пигментированная эмаль на основе целлюлозы.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая укрывистость
- Высокий блеск
- Стабильность цвета и блеска
- Отличная растекаемость

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных деревянных поверхностей.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Целлюлозный
Вязкость (25°C, KU)	: 90 - 95
Удельная плотность (кг/л)	: 0,96 - 1,10 ± 0,03
Сухой остаток (% масс)	: 38 - 53 ± 2
Расход* (м²/л)	: 8 - 10

* При толщине сухой пленки 30-35 мкм

Рекомендуемое количество нанесения (г/м²) : 100 - 150 (на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки (одного слоя 100 г/м², при 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли	: 3 – 5 мин
На отлип	: 35 – 45 мин

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Цвет	Код цвета
Белый	1000
Кремовый	1140
Капучино	1145
Оксид желтый	2183
Лимонно-желтый	2184
Хром желтый	2185
Оранжевый	2702
Слива	3112
Красный	3205
Бордо	3260
Венге	4175
Синий коралл	5190
Серый Синий	5205
Синий	5800
Риф Грин	6300
Зеленая трава	6400
Металлик серый	7111
Земляной серый	7500
Светло-коричневый	8505
Темно-коричневый	8506
Молочно-коричневый	8380
Черный	9123

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на поверхности окрашенные целлюлозными пигментированными грунтами Genc или полиуретановыми пигментированными грунтами Genc, отшлифованные шлифовальными материалами с зернистостью 220-400.

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Пигментированная целлюлозная эмаль	BN100.00	100	100
Целлюлозный разбавитель	TN200	80 - 100	120 - 140

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

* При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C).

НАНЕСЕНИЕ

Продукт рекомендуется наносить в 2-3 слоя. Подождите минимум 15 и максимум 30 минут между слоями.

Оборудование для нанесения

Пистолет-распылитель
Комбинированное распыление Airmix

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотно закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 1 год.



Прочтите
техническое
описание



Размешать



Нанести
распылением

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применения продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.

Дата пуб. : 07/2019
Версия № : 03

www.gencboya.com.tr

ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ЭМАЛЬ

BN100.00.XXXX

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Эмаль