

ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК

VN126.XX.000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

VN126.XX - матовый нитроцеллюлозный финишный лак, с высокой скоростью сушки, царапиноустойчивостью и однородной матовой поверхностью.

ОСОБЕННОСТИ

- Очень хорошая растекаемость
- Максимальная стойкость к механическим и химическим воздействиям
- Хорошая царапиноустойчивость
- Возможность добавления высокого коэффициента разбавления
- Быстрая сушка
- Однородная матовая поверхность

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Его можно использовать на всех видах деревянных поверхностей для внутренней мебели и отделочных работ, чтобы обеспечить защиту и декоративный вид.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта : Целлюлозный

Вязкость (35°C, KU2) : 110 - 120

Удельная плотность (кг/л) : 0,940 ± 0,02

Сухой остаток (% масс) : 35 ± 2

Расход* (м²/л) : 11,5 - 13,5

** При толщине сухой пленки 30-35 мкм*

Количество слоев : 2 - 3

Рекомендуемое количество нанесения (г/м²) : 100
(на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки (одного слоя 100 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли : 8 – 10 мин
На отлип : 35 – 45 мин
До склад. : мин. 8 ч

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
Матовый лак	VN126.10
Матовый лак	VN126.30
Полуматовый лак	VN126.50

Цвет	Код цвета
Прозрачный	0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт рекомендуется наносить на полиуретановый, полиэфирный грунт или грунт УФ отверждения. Окрашиваемая поверхность должна быть предварительно отшлифована, шлифовальными материалами с зернистостью 220-280-400 или 280-400 соответственно. Поверхность должна быть чистой и обеспыленной; перед нанесением лаки удалите всю грязь (пыль, воск и т.д.).

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Целлюлозный лак	VN126.XX	100	100
Целлюлозный разбавитель	TN200	200	218

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Замедлитель - TR100: рекомендуется использовать при окраске в условиях повышенной температуры и влажности. Его можно добавить по 2 – 5%.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт наносится в 2-3 слоя. Время межслойной сушки 10-20 минут. При необходимости тонирования лака, можно использовать добавку для лазурных лаков серии Gencmix (ZD900).

Оборудование для нанесения

Комбинированное распыление Airmix
Воздушное распыление

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотно закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 1 год.



Прочтите
техническое
описание



Размешать



Нанести
распылением

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Лак